



Línea: Decoración
Familia: Pinturas al Disolvente
Fecha: 02/02/2018

AVISAL AZUL PISCINAS

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

- Pintura de secado físico a base de polímeros en fase disolvente y pigmentada con colores de alta resistencia. Se utiliza para el pintado de piscinas de hormigón. Posee:
- Muy rápido secado y endurecimiento.
- Excelente adherencia sobre el hormigón, al que protege, decora y facilita la limpieza de la piscina.
- Muy resistente al agua, ácido y álcalis diluidos.
- Protección de la película.

USOS Y COMPOSICIÓN

Pintado de piscinas de hormigón.

LIGANTE: Copolímeros acrílicos y compuestos clorados.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Pigmentos bióxido de titanio, aftalocianina azul y cargas inorgánicas de alta calidad.

ADITIVOS: Materiales auxiliares.

DILUYENTE: CLOROCAUCHO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

VISCOSIDAD	2'30" - 4'
DENSIDAD (ISO 2811)	1,350 - 1,450
FINURA(ISO 1524)	INF 25 MICRAS
EXTENSION SOBRE	CARTULINA
ESPEJOR HUMEDO EXTEN	100 MICRAS
BRILLO EXTENSION	MATE
COLOR EXTENSION	SI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SECADO AL TACTO:	Temperatura 20°C Humedad Relativa 60 %.	1/2 - 1 HORA.
REPINTADO:	Temperatura 20°C Humedad Relativa 60 %.	2 - 3 HORAS
RENDIMIENTO:	7-9 m ² /l (según rugosidad y absorción del soporte)	
% SÓLIDOS EN PESO:	64% +/- 1	
% SÓLIDOS EN VOLUMEN:	49% +/- 1	
CONTENIDO EN COVS:	455,60(gr/l)	



Línea: Decoración
Familia: Pinturas al Disolvente
Fecha: 02/02/2018

AVISAL AZUL PISCINAS

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Se puede aplicar tanto a brocha y rodillo. En ambos casos diluir entre un 10-15% con disolvente para clorocaucho.
- Se recomienda aplicar dos capas.

SOPORTES NUEVOS

- Morteros de Cemento: Esperar hasta el total fraguado (mín. 30 días).
- Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
- Neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
- Limpiar el soporte de productos extraños.
- Fijar los soportes deleznable con emulsión fijadora.
- Masillar los defectos del soporte.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
- Las superficies brillantes y satinadas deben matizarse para asegurarse una buena adherencia.
- En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura para evitar posibles incompatibilidades, eliminando polvo y suciedad antes de ser repintados.
- Masillar con plaste los defectos del soporte.
- Sobre superficies con moho o algas, descontaminar previamente.

- Los útiles de trabajo se limpian con disolvente.



Línea: Decoración
Familia: Pinturas al Disolvente
Fecha: 02/02/2018

AVISAL AZUL PISCINAS

ALMACENAJE

- La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20°C es de 18 meses.
- No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 50°C.

RECOMENDACIONES

- Leer previamente su FDS (Ficha de Seguridad del Producto).
- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- No aplicar con temperaturas menores de 5 °C ni superiores a 40°C.
- Producto inflamable y nocivo por inhalación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- Protéjase de las fuentes de ignición.
- No fumar.
- Utilicen los elementos de protección individual recomendados en la Ficha de Seguridad del Producto.

Pinturas Pinresa, se reserva el derecho de modificar estas características sin previo aviso.¹

¹ Los datos aquí reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar, la total reproducibilidad en cada uso concreto; así por tanto, el fabricante, como el vendedor, no asumen, salvo acuerdos específicos por escrito ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc., que puedan presentarse en aplicaciones realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que éstas quedan fuera del control de la Empresa.

Esta ficha anula y reemplaza cualquier otra anterior relativa al mismo producto.