

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Masilla a base de resina de poliéster y cargas especiales como fibra de vidrio. Para la reparación de grandes desperfectos, donde se precisa una carga importante, y para la reparación de base de vetroresina, como por ejemplo isotérmicos. Fácil lijado.

VOC <250 g/l 2004/42/IIIB (b) (250) <250

B) NOTAS TECNICAS:

Composición: Resina poliéster insaturada y cargas minerales y fibra de vidrio.
Peso específico: 1,55 + - 0,1
Color: Gris Verdoso
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.

C) PREPARACION DEL SOPORTE:



* Hierro, lámina de acero, plástico (poliester reforzado con fibra de vidrio)

* Pinturas Originales, o Pinturas Viejas bien consolidadas.



* Limpiar bien la superficie a tratar con **Desengrasante y Bayeta**
Asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas.

Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijar y limpiar antes de aplicar.

D) ADVERTENCIAS:

- * Mezcla con 1-3% de endurecedor en pasta. Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado.
- * No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
- * Conservar en lugar fresco y seco.

E) APLICACIÓN:



1-3% endurecedor en pasta pot-life 5-6' a 20°C.



aplicación a espátula



<30' a 20°C.



4-5' a 1 m



Lijado P40-P80 rebaje

F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:

* Con disolvente nitro o de limpieza