

Clorocaucho Suelos



DESCRIPCIÓN

Pintura de secado físico, a base de caucho clorado. Seca por evaporación de disolventes y posee una buena resistencia mecánica.



USOS

Pintura para suelos aplicada a una o dos capas sobre cemento, hormigón, alquitrán, etc. Esta pintura es apta para suelos de tráfico muy moderado.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SOPORTES NUEVOS

Limpiar la superficie de polvo, grasas, aceites o cualquier otro contaminante, y dejar secar antes de aplicar el producto.

En caso de superficies muy lisas o cuando existan capas de lechada, deberá efectuarse previamente un fratasado mecánico o un chorreado con arena con objeto de eliminar todos aquellos factores que dificultan la adhesión del producto.

Si el hormigón es nuevo hay que dejar curarlo durante un mínimo de 28 días y posteriormente eliminar las fracciones solubles del hormigón mediante el siguiente proceso:

1º Lavar con una solución de HCl al 10% en agua. 2º Aclarar con agua abundante.

3º Lavar con una solución de NH₄OH al 5%. 4º Aclarar con abundante agua.

5º Dejar secar.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

Limpiar la superficie de polvo, grasas, aceites o cualquier otro contaminante, y dejar secar antes de aplicar el producto.

En caso de superficies con pinturas en buen estado y muy lisas, deberá efectuarse previamente un fratasado mecánico, lijado o un chorreado con arena con objeto de eliminar todos aquellos factores que dificultan la adhesión del producto.

En superficies con pinturas en mal estado se recomienda eliminarlas totalmente y proceder como un soporte nuevo.



APLICACIÓN

Aplicar a brocha, rodillo o diferentes tipos de pistola (sin aire, aerográfica...). Agitar el producto hasta homogeneizar totalmente.

Diluir el producto en función del modo de aplicación, del 10-20% con Disolvente SAC. Es conveniente diluir un poco más la primera capa para mejorar la penetración en el soporte. Aplicar la siguiente o siguientes capas con

Clorocaucho Suelos

menor dilución. La dilución se hará en un envase distinto al original para mantener la pintura en su envase original sin disolvente añadido.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

La dilución y limpieza de los materiales se realizará con Disolvente SAC.



CONSERVACIÓN

Mantener el producto en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 5°C y por debajo de 40°C.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad	90± 10 KU (Stormer, 20°C)
Rendimiento	7-9 m ² /litro por capa. (*)
Peso específico	1,40 ± 0,10 gr./cc.
Sólidos en volumen	49,00 ± 3,00 %, según color.
Sólidos en peso	64,50 ± 3,00 %, según color.
VOC	451,00 ± 20,00 gr/l.
Secado	De 3 a 4 horas.
Repintado	12 horas
Acabado	Satinado alto
Espesor recomendado	175-200 micras (húmedo), 80 micras (seco)



SEGURIDAD E HIGIENE

Mantener fuera del alcance de los niños. Depositar el envase vacío y los residuos en un centro autorizado. Para más información consultar la ficha de seguridad.



PRESENTACIÓN

En envases metálicos de 4 l, 16 l. y 20 l.



COLORES

Según Carta RAL.

(*) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

NOTA: Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso particular.