

Epoxi Suelos + Catalizador



DESCRIPCIÓN

Pintura epoxi de dos componentes curado con un aducto amina, con una elevada dureza, resistencia a la abrasión y resistencia química, así como excelente durabilidad. Presenta buena resistencia a los disolventes, gasolinas y aceites minerales.



USOS

Pintura para suelos interiores de tráfico intenso como suelos industriales, almacenes y aparcamientos. Se pueden lograr acabados antideslizantes añadiéndole un 5% en peso de arena de cuarzo fina.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SOPORTES NUEVOS

Limpiar la superficie de polvo, grasas, aceites o cualquier otro contaminante, y dejar secar antes de aplicar el producto.

En caso de superficies muy lisas o cuando existan capas de lechada, deberá efectuarse previamente un fratasado mecánico o un chorreado con arena con objeto de eliminar todos aquellos factores que dificultan la adhesión del producto.

Si el hormigón es nuevo hay que dejar curarlo durante un mínimo de 28 días y posteriormente eliminar las fracciones solubles del hormigón mediante el siguiente proceso:

1º Lavar con una solución de HCl al 10% en agua. 2º Aclarar con agua abundante.

3º Lavar con una solución de NH₄OH al 5%. 4º Aclarar con abundante agua.

5º Dejar secar.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

Limpiar la superficie de polvo, grasas, aceites o cualquier otro contaminante, y dejar secar antes de aplicar el producto.

En caso de superficies con pinturas en buen estado y muy lisas, deberá efectuarse previamente un fratasado mecánico, lijado o un chorreado con arena con objeto de eliminar todos aquellos factores que dificultan la adhesión del producto.

En superficies con pinturas en mal estado se recomienda eliminarlas totalmente y proceder como un soporte nuevo.



CONTROL DE LA HUMEDAD

Una vez que se encuentra el suelo limpio y preparado, proceder al pintado. Para asegurarnos un buen resultado, nos centraremos en la posible influencia de la humedad en tres puntos: condiciones ambientales, humedad en el soporte y niveles freáticos.

Epoxi Suelos + Catalizador

CONDICIONES AMBIENTALES

En general, en todos los productos de dos componentes las bajas temperaturas retardan mucho el curado del recubrimiento aplicado.

En las pinturas epoxi, si juntamos esto con una humedad relativa ambiental alta, esa agua puede llegar a ser incorporada a la película quedando un acabado pegajoso, velado y con tan poca resistencia que puede llegar a manchar.

Deben evitarse temperaturas menores de 10 °C y humedad relativa mayor del 65-70%.

Se observa, que temperaturas inferiores a 12 °C provocan un retraso en el secado que hace que parte del endurecedor migre a la superficie de la pintura y permanezca allí después del curado total. Esto hará que la resistencia superficial al agua sea mínima y que al entrar en contacto con ella queden manchas blancas.

HUMEDAD DEL SOPORTE

El problema se puede deber tanto a condiciones ambientales como al grado de humedad del soporte. Los resultados pueden ser desde matizaciones superficiales hasta ampollamiento o pérdida de adherencia.

Normalmente se toma un grado de humedad del hormigón del 4-5% como máximo para tener una seguridad completa de aplicabilidad del recubrimiento epoxi. Se puede considerar que por encima del 6% es tan arriesgado que es mejor no pintar o bien hacer una muestra "in situ" y que decida el cliente, sin ninguna garantía por nuestra parte.

NIVELES FREÁTICOS

Se dan en casos en que las condiciones son excelentes pero la pintura falla: aparecen ampollas, en algunas zonas, y la pintura se desprende del soporte. Esto puede ocurrir al poco tiempo de pintado, una o dos semanas después, o incluso al medio año.

Esto es un problema que nos indica que estamos por debajo del nivel freático. Se dan casos en que el suelo pintado está perfecto hasta que en invierno empieza tiempo de lluvias y sube el nivel freático.

Se debe tener cuidado en zonas húmedas o cercanas a ríos, fuentes canalizadas y zonas cercanas a aguas corrientes, aunque sean temporales.

La presión que ejerce esa agua puede llegar a ser tan alta que haga saltar un recubrimiento de varios milímetros de espesor.



APLICACIÓN

Aplicar a brocha o rodillo.

La aplicación es sencilla y normalmente se realiza a rodillo. La película aplicada se reduce a la mitad, aproximadamente, por evaporación del disolvente y, una vez curada tiene buenas resistencias químicas y mecánicas.

Mezclar 4 partes de EPOXI SUELOS más 1 parte de CATALIZADOR EPOXI SUELOS.

Los dos componentes de la mezcla se presentan envasados en cantidades listas para su mezcla.

Epoxi Suelos + Catalizador

No se recomienda realizar mezclas parciales. Añadir el catalizador a la base y mezclar con agitador mecánico durante varios minutos hasta que la mezcla este totalmente homogénea, evitando la oclusión de aire.

La temperatura del soporte debe estar como mínimo 3 °C por encima del punto de rocío, para reducir el riesgo de condensación, formación de burbujas o exudación en el revestimiento final. Las condiciones ambientales son fundamentales para un correcto secado del producto, en especial la humedad relativa. Si durante la aplicación o secado del producto se producen humedades por encima de los valores recomendados, hay riesgo de la aparición de un velo que daría a la superficie pintada un aspecto más mate de lo normal así como la interrupción del secado (pegajosidad). La dilución y limpieza de los materiales se realizará con Disolvente Epoxi inmediatamente después de su empleo.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente	10-35 °C
Humedad relativa ambiente	<70%
Temperatura del soporte	10-40 °C

En espacios cerrados debe facilitarse la ventilación adecuada durante la aplicación y el secaje.



CONSERVACIÓN

Mantener el esmalte en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 5°C y por debajo de 40°C.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad	85 ± 10 KU (Stormer, 20°C)
Rendimiento	6-8 m ² /kg. por capa. 8-10 m ² /litro por capa. (*)
Peso específico	1,22 ± 0,10 gr./cc.
Sólidos en volumen	50,00 ± 2,00 %, según colores.
Sólidos en peso	64,00 ± 4,00 %, según colores.
VOC	437,00 ± 10,00 gr/l.
Secado	De 1 a 3 horas
Repintado	20 horas
Curado total	7 días
Acabado	Brillo
Espesor recomendado	180 micras (húmedo), 100 micras (seco)
Vida de la mezcla	1-3 horas



SEGURIDAD E HIGIENE

Mantener fuera del alcance de los niños. Depositar el envase vacío y los residuos en un centro autorizado. Para más información consultar la ficha de seguridad.

(*) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

NOTA: Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso particular.

Epoxi Suelos + Catalizador



PRESENTACIÓN

En envases metálicos de 4 kg y 20 kg. para el Epoxi Suelos y envases metálicos de 1 kg y 5 kg para el Catalizador.



COLORES

Según carta RAL.