



Familia: Productos para uso

Específico

Fecha: 15-02-2015

Fecha: 15-02-2015

Revisión: 1.1

ANTIMANCHAS

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

Pintura plástica al agua mate, a base de polímeros especiales en dispersión, bióxido de titanio, cargas inorgánicas, así como de una selección de aditivos que le proporcionan sus características.

FINALIDAD Y USOS

Es una pintura plástica especialmente indicada para su aplicación en superficies manchadas, tanto en interiores como en exteriores. Ofrece una gran adherencia a los materiales habituales de construcción (hormigón, ladrillo, revoco, fibrocemento, madera, etc.), destacando su elevada opacidad.

PROPIEDADES

- Excelente blancura.
- Elevada opacidad.
- Transpirable al vapor de agua.
- No propaga la llama.
- No amarillea.
- Buena lavabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SECADO AL TACTO:	20°C HR 60 % A las dos horas de su aplicación.
REPINTADO:	20°C HR 60 % A las cuatro horas de su aplicación.
ASPECTO:	Mate de acabado liso.
PESO ESPECIFICO:	1'61 ± 0'05 Kg/L.
TEXTURA:	Lisa muy fina.
COLOR:	Blanco.
PODER CUBRIENTE:	Su película espesa y de alto poder opacificante, consigue un extraordinario rendimiento.
RENDIMIENTO:	Aproximado por mano entre 6-8 m ² /L y capa (según soporte).
LIGANTE:	Polímeros Especiales. Características:



Familia: Productos para uso

Específico

Fecha: 15-02-2015

Fecha: 15-02-2015

Revisión: 1.1

ANTIMANCHAS

ESPECIFICACIONES DE SUMINISTRO

Contenido sólido (120°C/1h.) (ISO 3251)	43 ± 2%
Viscosidad a 23 °C, mPa.s (Brookfield RVT , 20rpm) (ISO 2555)	1000 máx
pH (ISO 976)	8.5-9.5

PROPIEDADES GENERALES DE LA DISPERSIÓN

Sistema estabilizante	A/NI
Tamaño de partículas predominante (C.D.) (NQ-4076A)	<100 µm aprox.
Mínima temperatura de formación de film (ISO 2115)	15°C aprox.
Monómero residual (Cromatografía gaseosa) (NQ-4039A)	< 0.1 %

PROPIEDADES DEL FILM

Aspecto	Brillante, Transparente. Flexible.
Resistencia al agua	Buena
Densidad	1.03 ± 0.01 kg/l

APLICACIÓN

Por su facilidad de ser extendida, puede aplicarse a brocha, rodillo, pistola, etc. Durante los meses de verano se aconseja mojar las superficies muy reseca y calcinadas por el sol antes de su aplicación, para evitar una rápida evaporación y secado.

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y el estado de la superficie a pintar.
- No aplicar en superficies expuestas a una fuerte insolación, ni en días que sean excesivamente húmedos.

DISOLUCIÓN

Aplicar el producto diluido con un 5% de agua la primera capa, esperar que seque y aplicar la segunda capa tal como se presenta en el envase. En caso de ser necesario no diluir más de un 5% en agua.

LIMPIEZA

Los utensilios se limpian sólo con agua.



Familia: Productos para uso

Específico

Fecha: 15-02-2015

Fecha: 15-02-2015

Revisión: 1.1

ANTIMANCHAS

PRECAUCIONES

Preservar el producto de las heladas y de la exposición directa al sol, no aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a los 35°C.

Se recomienda no lavar las paredes hasta pasados, al menos, 15 días desde su pintado.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Es conveniente para su conservación evitar añadir agua al producto que no va a ser utilizado en la aplicación.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SOPORTES NUEVOS

- Morteros de Cemento:
 - Esperar hasta el total fraguado (mín. 30 días).
 - Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
 - Neutralizar las superficies alcalinas.
 - En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
 - Limpiar el soporte de productos extraños.
 - Fijar los soportes deleznales con emulsión fijadora.
 - Masillar los defectos del soporte.
- Yeso:
 - Esperar hasta que esté bien seco (max. 20% de humedad).
 - Limpiar el soporte de productos extraños.
 - Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
 - Regular las absorciones del soporte con selladora, fijador o una mano diluida del mismo producto.
 - En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
 - Fijar los soportes deleznales con emulsión fijadora.
 - Masillar los defectos del soporte.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
- Las superficies brillantes y satinadas deben matizarse para asegurarse una buena adherencia.



Familia: Productos para uso

Específico

Fecha: 15-02-2015

Fecha: 15-02-2015

Revisión: 1.1

ANTIMANCHAS

- En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura para evitar posibles incompatibilidades, eliminando polvo y suciedad antes de ser repintados.
- Masillar con plaste los defectos del soporte.
- Sobre paredes con moho o algas, descontaminar previamente.
- El tratamiento de superficies manchadas (nicotina, humo, tinta, grasa,...): limpiar la superficie y posteriormente aplicar Antimanchas.
- El tratamiento de superficies manchadas con humedades: es imprescindible que el soporte se encuentre totalmente seco.

ALMACENAMIENTO

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperatura entre 5°C y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE-PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- No comer, beber o fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.
- Tóxico por ingestión.
- Mantener siempre fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe.



Familia: Productos para uso

Específico

Fecha: 15-02-2015

Fecha: 15-02-2015

Revisión: 1.1

ANTIMANCHAS

Pinturas Pinresa, se reserva el derecho de modificar estas características sin previo aviso.¹

¹ Los datos aquí reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar, la total reproducibilidad en cada uso concreto; así por tanto, el fabricante, como el vendedor, no asumen, salvo acuerdos específicos por escrito ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc., que puedan presentarse en aplicaciones realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que éstas quedan fuera del control de la Empresa.

Esta ficha anula y reemplaza cualquier otra anterior relativa al mismo producto.